

New Modern

Modern Pale

Difficulté : **Moyenne** | Couche de finition : **Traffic HD XM**
 Brossage : **Facultatif** | Finition : **Extra mate**

L'aspect et la texture du bois brut ponctués d'une pigmentation blanche pour encore plus d'effet.

Modern Pale appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés

2x Bona White

1x Bona Traffic HD XM

Informations complémentaires

- Pour des exigences de résistance à l'usure moins élevées, une laque non jaunissante comme Bona Novia ou Bona Traffic peut être utilisée.
- Sur les zones à passage intensif, pensez à appliquer deux couches de Bona Traffic HD.
- Pour un blanc du plus bel effet, terminez par une laque extra mate. Traffic Natural peut également être utilisé comme alternative.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120.	
2. Appliquez Bona White dans le sens du bois à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur adapté (environ 12 m ² /l).	1-2 h
3. Poncez pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120.	
4. Appliquez une deuxième couche de Bona White de la même manière.	2-3 h
5. Protégez la surface avec Bona Traffic HD XM.	6-12 h
6. Une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire dans les zones à passage intensif.	

Remarques spécifiques

Les parquets à bâtons rompus peuvent être difficiles à traiter avec de la laque teintée. Les parquets à l'anglaise sont les plus appropriés pour ce traitement.