

Malibu Dreams

# Malibu Natural

Difficulté : **Moyenne** | Couche de finition : **Traffic Neutral**  
 Brossage : **Facultatif** | Finition : **Mat naturel**

Huile naturelle et Bona Traffic Natural pour une texture aussi douce que de la soie. Un toucher incomparable sous le pied et invisible à l'œil nu.

Malibu Natural appliqué sur du chêne blanc brossé.  
 Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 <b>1x Bona Craft Oil 2K Neutral</b>
 <b>2x Bona Traffic Natural</b>

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.	
2. Mélangez l'huile avec le durcisseur et appliquez-la sur le sol à l'aide d'un couteau en acier inoxydable, d'une raclette ou d'un tampon à polir rouge (environ 30 m <sup>2</sup> /l).	15-30 min
3. Après 15-30 minutes, polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un tampon rouge. Ajoutez de l'huile si nécessaire.	15-30 min
4. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton. Laissez sécher.	8-12 h
5. Appliquez Bona Traffic Natural à l'aide d'un rouleau en microfibres Bona de 11 mm et laissez sécher (environ 8-10 m <sup>2</sup> /l).	2-3 h
6. Poncez légèrement pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120. Aspirez ou balayez la poussière.	
7. Appliquez une deuxième couche de Bona Traffic Natural.	12-24 h
8. Une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire dans les zones à passage intensif.	

#### Informations complémentaires

- La surface de Bona Traffic Natural est plus rugueuse que celles des laques traditionnelles. Dans les espaces commerciaux soumis à un passage intensif, vous pouvez opter pour Bona Traffic HD Extra Matt pour un aspect similaire et un nettoyage facilité.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.